

VCGT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MN HC6310

ISO N Beschichtung PVD

ATORN[®]

Anwendung

Zum Längs- und Kopierdrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung

- geschliffene Hartmetall Wendeschneidplatte

Vorteil

- sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
- positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
- extrem scharf geschliffene Schneiden sorgen für ideales Schneidverhalten und Oberflächengüten



Art.-Nr.	17866 741
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte	Gut
Wendeschneidplattenform ISO	V
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO	C
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO	G
Wendeschneidplattentyp ISO	T
Wendeschneidplattengröße ISO	16
Wendeschneidplattendicke ISO	04
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO	04
Beschichtung	PVD
Hartmetallsortenbereich ISO	N
Hartmetallsorte ISO	N10
Hartmetallsorte	HC6310
ISO-Code Drehen	VCGT 160404
ap min./max.	0,3-2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Nichteisen Metall
f min./max.	0,05-0,16 mm/U
Werkstoffgruppe	N (Hauptanwendung), M (Nebenanwendung)
f min.	0,05 mm/U
f max.	0,16 mm/U
ap max.	2 mm
ap min.	0,3 mm
Zustellungsart	Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zustellspektrum
Spanbrecherbezeichnung	MN
Anzahl Stück pro Paket	10 STK

EAN-Code

4050293080131