

**Einsatzwerte**
**Mikrobohrer VHM-TiAlN HPC ohne IK HA (Art.-Nr. 1011016 101-184)**


				f [mm/U] bei Durchmesser				
Materialgruppen für Schnittwerte	Festigkeit [N/mm²]	Bezeichnung nach DIN	Vc [m/min]	0.1-1	1-1.5	1.5-2	2-2.5	2.5-3
<b>1. Stähle</b>								
1.1 Automatenstahl	< 900	9 S 20	70-110	0.035-0.045	0.045-0.055	0.055-0.06	0.06-0.075	0.075-0.08
1.2 Baustahl	<500	ST 37-2	60-100	0.035-0.045	0.045-0.055	0.055-0.06	0.06-0.075	0.075-0.08
1.3 Baustahl	> 500	ST 60-2	60-90	0.035-0.045	0.045-0.055	0.055-0.06	0.06-0.075	0.075-0.08
1.4 Vergütungsstahl	<1000	42 CrMo 4	50-65	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.07
1.5 Stahlguss	<1000	GS-45	50-70	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.07
1.6 Einsatzstahl	<1200	16 MnCr 5	50-60	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.07
1.7 Edelstahl ferritisch/martensitisch	<1100	X 10 Cr 13	20-40	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.07
1.8 Vergütungsstahl	>1000	43 CrMo 4	40-55	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.07
1.9 Nitrierstahl	<1300	31 CrMoV 9	40-60	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.07
1.10 Werkzeugstahl	<1300	X 38 CrMoV 51	20-35	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.07
<b>2. Rostfreie Stähle</b>								
2.1 Edelstahl, austenitisch	<1100	G-X 2 CrNiMo 18 15	20-35	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.07
<b>3. NE-Metalle</b>								
3.1 Aluminium, langspanend	<500	Al99.9	150-230	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.08	0.08-0.09
3.2 Aluminium, kurzspanend	<500	G-AlSi12	120-180	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.08	0.08-0.09
3.3 Kupferleg. Bronze langspanend	<1200	CuSn4	80-140	0.035-0.045	0.045-0.055	0.055-0.06	0.06-0.075	0.075-0.08
3.4 Kupferleg. Bronze kurzspanend	<850	CuNi12Zn24	80-120	0.035-0.045	0.045-0.055	0.055-0.06	0.06-0.075	0.075-0.08
3.5 Kupferleg. Messing langspanend	<600	Cu Zn 20	100-180	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.08	0.08-0.09
3.6 Kupferleg. Messing kurzspanend	<600	Cu Zn 39 Pb 3	100-160	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.08	0.08-0.09
3.7 Thermoplast	<100	PVC, Acrylglas	30-60	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.08	0.08-0.09
3.8 Duropласт	<150	Bakelit, Melamin	30-60	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.08	0.08-0.09
3.9 Faserverstärkte Kunststoffe	<1500	CFK, GFK						
3.10 Graphite	<60	C8000	60-100	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.08	0.08-0.09
<b>4. Guss</b>								
4.1 Grauguss	<260 HB	GG10	60-110	0.035-0.045	0.045-0.055	0.055-0.06	0.06-0.075	0.075-0.08
4.2 Sphäroguss	<310 HB	GGG 40	60-110	0.035-0.045	0.045-0.055	0.055-0.06	0.06-0.075	0.075-0.08
4.3 Gusseisen mit Kugelgraphit	<280 HB	GTW-55	60-110	0.035-0.045	0.045-0.055	0.055-0.06	0.06-0.075	0.075-0.08
<b>5. Sonderlegierungen</b>								
5.1 Titanlegierung	<1200	TiAl5Sn2,5	10-40	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.07
5.2 Nickelbasislegierung	<1400	NiCr21Mo	10-30	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.07
5.3 Superlegierungen	<1400	X45CrSi 9 3	10-30	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.055	0.055-0.065	0.065-0.07

