

Einsatzwerte

Gewindeformer HSSE-TiN M ISO 2X (6HX) 0° 376 ähnlich C (Art.-Nr. 1003141 499-500)



	Materialgruppen für Schnittwerte	Festigkeit [N/mm²]	Bezeichnung nach DIN	Vc [m/min]
1.	Stähle			
1.1	Automatenstahl	< 900	9 S 20	15-25
1.2	Baustahl	<500	ST 37-2	20-25
1.3	Baustahl	> 500	ST 60-2	15-25
1.4	Vergütungsstahl	<1000	42 CrMo 4	15-25
1.5	Stahlguss	<1000	GS-45	10-20
1.6	Einsatzstahl	<1200	16 MnCr 5	10-15
1.7	Edelstahl ferritisch/ martensitisch	<1100	X 10 Cr 13	10-12
1.8	Vergütungsstahl	>1000	43 CrMo 4	8-15
1.9	Nitrierstahl	<1300	31 CrMoV 9	8-15
1.10	Werkzeugstahl	<1300	X 38 CrMoV 5 1	4-8
2.	Rostfreie Stähle			
2.1	Edelstahl, austenitisch	<1100	G-X 2 CrNiMo 18 15	8-12
3.	NE-Metalle			
3.1	Aluminium, langspanend	<500	Al99.9	30-45
3.2	Aluminium, kurzspanend	<500	G-AlSi12	30-45
3.3	Kupferleg. Bronze langspanend	<1200	CuSn4	20-30
3.4	Kupferleg. Bronze kurzspanend	<850	CuNi12Zn24	20-30
3.5	Kupferleg. Messing langspanend	<600	Cu Zn 20	25-35
3.6	Kupferleg. Messing kurzspanend	<600	Cu Zn 39 Pb 3	25-35
3.7	Thermoplastic	<100	PVC, Acrylglas	
3.8	Duroplast	<150	Bakelit, Melamin	
3.9	Faserverstärkte Kunststoffe	<1500	CFK, GFK	
3.10	Graphite	<60	C8000	
3.11	Verbundwerkstoffe			
5.	Sonderlegierungen			
5.1	Titanlegierung	<1200	TiAl5Sn2,5	15-22
5.2	Nickelbasislegierung	<1400	NiCr21Mo	15-22
5.3	Superlegierungen	<1400	X45CrSi 9 3	

