

Einsatzwerte

Gewindebohrer HSSE-PM Ultra HL M ISO 3X (6GX) 0° 376 B (Art.-Nr. 1014349 107-109)



| Materialgruppen für Schnittwerte | Festigkeit [N/mm²] | Bezeichnung nach DIN | Vc [m/min] |
|--|--------------------|----------------------|------------|
| 1. Stähle | | | |
| 1.1 Automatenstahl | < 900 | 9 S 20 | 16-30 |
| 1.2 Baustahl | <500 | ST 37-2 | 16-30 |
| 1.3 Baustahl | > 500 | ST 60-2 | 14-25 |
| 1.4 Vergütungsstahl | <1000 | 42 CrMo 4 | 10-18 |
| 1.5 Stahlguss | <1000 | GS-45 | 10-18 |
| 1.6 Einsatzstahl | <1200 | 16 MnCr 5 | 10-16 |
| 1.7 Edelstahl ferritisch/ martensitisch | <1100 | X 10 Cr 13 | 10-14 |
| 1.8 Vergütungsstahl | >1000 | 43 CrMo 4 | 10-16 |
| 1.9 Nitrierstahl | <1300 | 31 CrMoV 9 | 10-16 |
| 1.10 Werkzeugstahl | <1300 | X 38 CrMoV 5 1 | 6-12 |
| 2. Rostfreie Stähle | | | |
| 2.1 Edelstahl, austenitisch | <1100 | G-X 2 CrNiMo 18 15 | 10-14 |
| 3. NE-Metalle | | | |
| 3.1 Aluminium, langspanend | <500 | Al99.9 | 20-30 |
| 3.2 Aluminium, kurzspanend | <500 | G-AlSi12 | 12-16 |
| 3.3 Kupferleg. Bronze langspanend | <1200 | CuSn4 | 15-25 |
| 3.4 Kupferleg. Bronze kurzspanend | <850 | CuNi12Zn24 | 8-16 |
| 3.5 Kupferleg. Messing langspanend | <600 | Cu Zn 20 | 15-25 |
| 3.6 Kupferleg. Messing kurzspanend | <600 | Cu Zn 39 Pb 3 | 15-20 |
| 3.7 Thermoplastic | <100 | PVC, Acrylglas | 10-30 |
| 3.8 Duroplast | <150 | Bakelit, Melamin | 8-25 |
| 3.9 Faserverstärkte Kunststoffe | <1500 | CFK, GFK | 5-12 |
| 3.10 Graphite | <60 | C8000 | 10-20 |
| 3.11 Verbundwerkstoffe | | | |
| 4. Guss | | | |
| 4.1 Grauguss | <260 HB | GG10 | 15-25 |
| 4.2 Sphäroguss | <310 HB | GGG 40 | 15-25 |
| 4.3 Gusseisen mit Kugelgraphit | <280 HB | GTW-55 | 15-25 |
| 5. Sonderlegierungen | | | |
| 5.1 Titanlegierung | <1200 | TiAl5Sn2,5 | 4-8 |
| 5.2 Nickelbasislegierung | <1400 | NiCr21Mo | 2-8 |
| 5.3 Superlegierungen | <1400 | X45CrSi 9 3 | 2-8 |

