

## Einsatzwerte

Gewindeformer HSSE TiN Typ VA Max M ISO 2X (6HX) 0° 376 C (Art.-Nr. 1014357 112-116)



Materialgruppen für Schnittwerte	Festigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Bezeichnung nach DIN	Vc [m/min]
<b>1. Stähle</b>			
1.1 Automatenstahl	< 900	9 S 20	15-30
1.2 Baustahl	<500	ST 37-2	15-30
1.3 Baustahl	> 500	ST 60-2	15-30
1.4 Vergütungsstahl	<1000	42 CrMo 4	
1.5 Stahlguss	<1000	GS-45	
1.6 Einsatzstahl	<1200	16 MnCr 5	
1.7 Edelstahl ferritisch/ martensitisch	<1100	X 10 Cr 13	15-25
1.8 Vergütungsstahl	>1000	43 CrMo 4	
1.9 Nitrierstahl	<1300	31 CrMoV 9	
1.10 Werkzeugstahl	<1300	X 38 CrMoV 5 1	
<b>2. Rostfreie Stähle</b>			
2.1 Edelstahl, austenitisch	<1100	G-X 2 CrNiMo 18 15	15-25
<b>3. NE-Metalle</b>			
3.1 Aluminium, langspanend	<500	Al99.9	30-60
3.2 Aluminium, kurzspanend	<500	G-AlSi12	30-60
3.3 Kupferleg. Bronze langspanend	<1200	CuSn4	20-40
3.4 Kupferleg. Bronze kurzspanend	<850	CuNi12Zn24	20-40
3.5 Kupferleg. Messing langspanend	<600	Cu Zn 20	20-35
3.6 Kupferleg. Messing kurzspanend	<600	Cu Zn 39 Pb 3	20-35
3.7 Thermoplastic	<100	PVC, Acrylglas	
3.8 Duroplast	<150	Bakelit, Melamin	
3.9 Faserverstärkte Kunststoffe	<1500	CFK, GFK	
3.10 Graphite	<60	C8000	
3.11 Verbundwerkstoffe			

