

Einsatzwerte

VHM Radiusfräser (Art.-Nr. 1016830 303-311)



		Zugfestigkeit in N/mm ²	Schnittgeschwindigkeit Vc 2 - 3 mm	Schnittgeschwindigkeit Vc 4 - 20 mm	Ae max.	Ap max.	Werkzeugdurchmesser / fz					
							2 - 3	4 - 5	6 - 8	10 - 12	16	20
P	Stahl	> 1400	130 - 250	200 - 320	max. 0,4 x R	max 0,1 x R	0,03 - 0,04	0,04 - 0,055	0,05 - 0,08	0,08 - 0,12	0,09 - 0,12	0,09 - 0,12
	Hartguss		100 - 150	130 - 200	max. 0,4 x R	max 0,1 x R	0,025 - 0,035	0,035 - 0,05	0,045 - 0,07	0,075 - 0,12	0,08 - 0,12	0,08 - 0,12
H	gehärtete Stähle	< 52 HRC	100 - 150	130 - 200	max. 0,4 x R	max 0,1 x R	0,025 - 0,035	0,035 - 0,05	0,045 - 0,07	0,075 - 0,12	0,08 - 0,12	0,08 - 0,12
	gehärtete Stähle	> 52 HRC	60 - 70	65 - 75	max. 0,4 x R	max 0,1 x R	0,025 - 0,035	0,035 - 0,05	0,045 - 0,08	0,07 - 0,11	0,08 - 0,11	0,08 - 0,11
	gehärtete Stähle	> 58 HRC	50 - 60	55 - 65	max. 0,4 x R	max 0,1 x R	0,025 - 0,035	0,035 - 0,05	0,045 - 0,08	0,07 - 0,11	0,08 - 0,11	0,08 - 0,11
	gehärtete Stähle	< 65 HRC	40 - 50	45 - 55	max. 0,4 x R	max 0,1 x R	0,025 - 0,035	0,035 - 0,05	0,045 - 0,08	0,07 - 0,11	0,08 - 0,11	0,08 - 0,11

Die angegebenen Richtwerte sind der Werkstückaufspannung und den Maschinenverhältnissen anzupassen.

